

Yoğunluk	1.19
Çekme Dayanımı	68 MPa
Kırılma İndeksi	1.49
Sertlik	49 (Barcol)
Su Emici	0.30%
Paralel Işın İletimi	92 %
HDT	100 °C
Vicat	108 °C
Önerilen Max. Sürekli Hizmet Sıcaklığı	80 °C
Termoform Sıcaklığı	160 - 195 °C
İzolasyon Kabiliyeti	20 v/mm

Bu formda yer alan tüm veriler, yapılan ölçümlerin ortalaması alınarak belirlenmiştir ve yaklaşık değerleri göstermektedir. Bu değerler rehber niteliği taşıyarak malzeme seçimini kolaylaştırmak için bilgi amaçlı oluşturulmuştur ve hiçbir yasal sorumluluk içermemektedir. Seçilen ürünün spesifik alanlarda kullanım şartlarına uygunluğu son kullanıcı tarafından test edilerek onaylanmalıdır. Ek bir teknik bilgiye ihtiyaç duyulması durumunda bizlerle iletişime geçmenizi rica ederiz.